

## GRIGOKOLL

Adesivo cementizio flessibile ad elevata adesione per la posa di piastrelle TIPO C2TE



**GRIGOKOLL** - Adesivo premiscelato idoneo per incollare piastrelle di qualsiasi tipologia, compreso gres porcellanato a pavimento e a parete, su ogni tipo di sottofondo e intonaco cementizio normalmente in uso in edilizia, anche soggetto a variazioni dimensionali (pavimenti riscaldanti). Impiegabile inoltre per sovrapposizioni su vecchi pavimenti in ceramica. I supporti non devono essere eccessivamente assorbenti. Per posa su pareti in cartongesso si raccomanda la corretta preparazione del supporto.

**PREPARAZIONE SUPPORTI E APPLICAZIONE** - Le superfici di posa devono essere libere da polvere, sporco, tracce di oli, grassi, cere, parti sfarinanti o asportabili, ecc.. Posare in ogni caso su massetti cementizi stagionati (> 28 gg) a meno che non siano utilizzati sottofondi ad asciugamento rapido. Per la preparazione aggiungere 5/5,5 lt. d'acqua a ogni sacco (26% se GRIGOKOLL Grigio; 27% se GRIGOKOLL Bianco) e mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, che sarà lavorabile per ca. 8 ore. Dopo un tempo di riposo di 10 minuti, rimescolare e applicare normalmente con la spatola dentata. Non occorre bagnare le piastrelle prima della loro posa. L'eventuale registrazione delle piastrelle va effettuata entro 60 minuti dalla posa. Nel caso di filmazione superficiale del collante, non bagnare la superficie ma rinfrescarla ripassandola con spatola dentata. Per l'incollaggio di piastrelle all'esterno e per la posa di pavimenti levigati in opera, l'incollaggio dovrà essere eseguito con il sistema a doppia spalmatura. Attendere 8/12 ore prima della sigillatura delle fughe se la posa è a parete, o 24/36 ore con applicazione a pavimento.



**Descrizione del prodotto**  
GRIGOKOLL è un adesivo premiscelato secco composto da inerte selezionato, legante idraulico grigio o bianco e additivi specifici classificabile secondo la norma UNI EN 12004. Adesivo cementizio (C) migliorato (Z), resistente allo scivolamento (T), con tempo prolungato (E).

**Fornitura e stoccaggio**

GRIGOKOLL viene fornito in sacchi su pallet con estensibile. Stoccare in luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l'imballo. Utilizzare entro la data di scadenza riportata sul sacco.

Classificazione sec. norma UNI EN 12004	C2TE
Peso specifico della polvere	1350 kg/m <sup>3</sup> in caduta libera
Peso specifico dell'impasto	1650 kg/m <sup>3</sup>
Densità adesivo indurito	1500 kg/m <sup>3</sup>
Granulometria	< 0,8 mm
Colori disponibili	GRIGOKOLL Bianco GRIGOKOLL Grigio
Flessibilità	SI
Acqua d'impasto	26 % ca. Grigio 27% ca. Bianco
Consumo teorico	1,35 kg/m <sup>2</sup> > 12
Tempo d'impiego dopo l'impasto	> 8 ore ca.
Tempo aperto secondo norma UNI EN 1348	30 min. ca.
Tempo di registrazione	45 min ca.
Pedonabilità	24/36 ore
Res. mecc. a flessione a 28 gg.	> 5 N/mm <sup>2</sup>
Res. mecc. a compress. a 28 gg.	> 11 N/mm <sup>2</sup>
Tempo di messa in esercizio	14 giorni
Tempo di attesa per la stuccatura delle fughe	8/12 ore ca. per posa a parete 24/36 ore ca. per posa a pavimento
Adesione al supporto secondo norma UNI EN 1348	
Adesione a trazione iniziale	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo azione del calore	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Adesione a trazione dopo cicli di gelo e disgelo	> 1 N/mm <sup>2</sup>

**NB: Sacchi da 20 kg cad.**