

TECHNOKOLLA®



MONOKRONOS



Premiscelato per la realizzazione di massetti interni ed esterni a rapida idratazione, esenti da ritiro, per la posa a colla di ceramica e legno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Completo di sabbia
Esente da ritiro
Rapido indurimento
Ottima finitura

ASPETTO

Granuloso di colore grigio

CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto

CAMPI D'IMPIEGO

Realizzazione di massetti in spessori da 3 a 6 cm in ambientazioni civili o industriali, rivestibili con piastrelle, parquet, materiali resilienti e pietre naturali.

Massetti riscaldanti, mediante l'annegamento di serpentine radianti. Con l'uso di MONOKRONOS non è necessario additivare l'impasto con fluidificanti.

Data la praticità d'impiego MONOKRONOS è il prodotto ideale nella ristrutturazione, specie nei centri storici, dove molto spesso non è possibile portare la sabbia se non con costi molto elevati. Le sue caratteristiche tecniche ne permettono l'impiego anche in ambientazioni civili, uffici, commerciali, ecc.



EN 13813



EN 13813

MONOKRONOS

è costituito principalmente da leganti idraulici ad alta resistenza, cariche minerali silicio/quarzose selezionate e da additivi specifici.



Betoniera/
Pompa



5 - 35°C



Staggia



60 min.



6 cm



DATI TECNICI

Acqua d'impasto: 1,8 - 2,0 lt. per sacco

Tempo utile d'impiego: 60 min.

Tempo di pedonabilità: 12 h

Attesa per posa di ceramica: 24 h

Attesa per posa pietra naturali e marmi: 72 h

Attesa per posa di parquet: 5 gg

Resistenza all'abrasione: 750 mm³

Resistenza alla compressione dopo 3 gg: $\geq 18 \text{ N/mm}^2$

Resistenza alla compressione dopo 7 gg: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

Resistenza alla flessione dopo 4 gg: $\geq 4 \text{ N/mm}^2$

Resistenza alla flessione dopo 7 gg: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$

