

TECHNOKOLLA®



PLAN-30

Autolivellante rapido ad alte prestazioni per spessori da 5 a 30 mm.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 Monocomponente
 Resistenze meccaniche elevate
 Spessori fino a 30 mm
 Rapido indurimento
 Rapida essiccazione
 Ottima capacità adesiva
 Ottimo grado di finitura
 Pompabile

ASPETTO
 Polvere rossiccia granulosa

CONSERVAZIONE
 8 mesi in luogo asciutto

CAMPI D'IMPIEGO
 Realizzazione di rasature a pavimento in interno con spessore da 5 a 30 mm prima della posa di un rivestimento in locali nuovi o da ristrutturare soggetti a traffico moderato o intenso classificati secondo UPEC P2 e P3.



PLAN-30

PLAN-30 è costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali silicio/quarzose selezionate, da copolimeri di natura organica e da additivi specifici.



Trapano/
Pompa



23±1%



5-30°C



Gotica



25 min



30 mm



Acqua



DATI TECNICI

Aspetto: polvere rossiccia granulosa
 Acqua d'impasto: 5,75 lt/sacco 25 kg
 Tempo di maturazione: 2 min
 Tempo utile d'impiego: 25 min
 Tempo inizio presa: 40 min
 Tempo fine presa: 60 min
 Spessore minimo: 5 mm
 Spessore massimo: 30 mm

Tempo di pedonabilità: 3 h
 Tempo di attesa per ricopribilità: 48-72 h
 Resistenza alla compressione a 24 h: $\geq 22 \text{ N/mm}^2$
 Resistenza alla compressione a 28 gg: $\geq 35 \text{ N/mm}^2$
 Resistenza alla flessione a 24 h: $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
 Resistenza alla compressione a 24 h: $\geq 8,0 \text{ N/mm}^2$
 Resistenza termica: da -30°C a +80°C