

TECHNOKOLLA®



TECHNOS-XT



TECHNOS-XT

TECHNO-XT è costituito principalmente da cementi ad alta resistenza, cariche minerali silicio/quarzose selezionate, e da additivi specifici.

Adesivo a legante misto in polvere per la posa di piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, a pavimento e rivestimento, in interno ed esterno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Monocomponente
Scivolamento verticale nullo
Tempo aperto allungato
Ingelivo
Spessori fino a 10 mm

ASPETTO

Polvere bianca

CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto

CAMPI D'IMPIEGO

Posa in interno e esterno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo. Posa di pietre naturali e marmi, purché non sensibili all'acqua. Posa su massetti riscaldanti all'acqua. Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro.



31±1% bianco



5-35°C



30 min



6-10 mm



> 6 h



10mm



DATI TECNICI

Tempo di maturazione: 10 min.

Tempo lavorazione (pot life): 6 h

Tempo aperto: 30 min.

Tempo di aggiustabilità: ca. 50 min.

Attesa per sigillatura a pavimento: dopo 24-36 h

Attesa per sigillatura a rivestimento: dopo 4-6 h

Tempo di messa in esercizio: dopo 14 gg

Scivolamento su parete verticale: 0 N/mm²

Adesione iniziale a trazione: 1,6 N/mm²

Adesione a trazione dopo azione del calore: 0,4 N/mm²

Adesione a trazione dopo immersione in acqua: 1,2 N/mm²

Adesione dopo cicli gelo/disgelo: 1,3 N/mm²

Resistenza alla compressione: 10 N/mm²